

Ultracoat P915

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-метилпирролидона, обладающий высокой стойкостью к истиранию и износу, предназначен для деревянных полов. Подходит для полов, подверженных частым пешеходным нагрузкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишный продукт с высокой защитой и высокой стойкостью к износу и истиранию, предназначенный для традиционных и предварительно зачищенных деревянных полов, а также для деревянных полов, требующих ремонта. Продукт можно применять в жилых и коммерческих помещениях подверженных высоким пешеходным нагрузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat P915 представляет собой однокомпонентный лак на водной основе с алифатической полиуретаново-поликарбонатной смолой, модифицированной полиакрилатами, который характеризуется отличной устойчивостью к истиранию высокой прозрачностью и высокой покрывающей способностью.

По сравнению с традиционными материалами на водной основе данный продукт оставляет другой финишный слой, в том смысле, что он прозрачный и придает дереву финишный слой теплых тонов.

Ultracoat P915 не содержит растворителей и N-метилпирролидона, а также обладает очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC).

Ultracoat P915 доступен в экстра матовой (10 gloss – Ultracoat P915/T), матовой (30 gloss – Ultracoat P915/O) и полуглянцевой (60 gloss – Ultracoat P915/S) модификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultracoat P915** при температуре ниже +10°C.
- Не наносите на поверхности снаружи помещений.
- Не используйте в качестве финишного слоя на деревянных полах, подверженных очень высоким пешеходным нагрузкам (публичных учреждениях, торговых центрах и т.д.).
- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где он будет наноситься.
- Используйте только чистые контейнеры и инструменты.
- Для всех типов дерева с высоким содержанием экстрактов рекомендуется проверить совместимость продукта путем нанесения базового слоя **Ultracoat P920 2K** или **Ultracoat P920 S-T**.

- Полностью удалите все следы предыдущей обработки для получения ровного финишного слоя.
- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны соответствовать действующим нормам и стандартам.
- Защитите обработанные поверхности от действия прямых солнечных лучей и сквозняков в течение первых трех часов после нанесения.
- Не используйте различные количества продукта на одном и том же участке, либо на соседних участках.
- Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру.
- Каждую канистру после открытия следует нанести как можно быстрее. При высоких температурах рекомендуется разбавить продукт на 10% водой или **Ultracoat EL**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль пылесосом. Заполните трещины и неровности **Ultracoat Aqua Plus** или **Ultracoat LS** в соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях продуктов.

Удалите все следы пыли после зачистки.

Подготовка продукта

Ultracoat P915 готов к применению. Перемешайте продукт перед использованием, вставьте фильтр в отверстие для крышки и отлейте продукт в специальную емкость. Перед закрытием канистры удалите фильтр и промойте его водой. Перед нанесением оставьте продукт на 5-10 минут. Продукт можно развести до 10% чистой водой или **Ultracoat EL** (Директива 2004/42/CEE).

Нанесение продукта

Нанесите первый равномерный слой **Ultracoat P915** кистью или валиком (**Ultracoat Roller Finish**). Через 3-5 часов нанесите второй слой. Через 8 часов зачистите поверхность сеткой **Ultracoat SR 180/220**, удалите пылесосом всю пыль и нанесите следующий слой лака **Ultracoat P915**. В качестве альтернативы первым слоем можно нанести **Ultracoat P920 2K** или **Ultracoat P920 S-T** в соответствии с инструкциями и временем, указанными в технических описаниях продуктов.

Очистка

Инструменты и остатки **Ultracoat P915** можно очистить водой до высыхания продукта. После затвердевания продукт можно удалить механическим путем.

РАСХОД

70-90г/м² на слой

При использовании **Ultracoat P920 2K** и **Ultracoat P920 S-T** в качестве базового слоя, указанный расход уменьшается до 50/60 г/м² на каждый слой.

УПАКОВКА

Канистры по 5 л.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с действующими нормами и правилами классификации материалов Ultracoat P915 не считается опасным продуктом. Однако рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также соблюдать обычные меры предосторожности как при работе с химическими продуктами вручную. Паспорт безопасности предоставляется по запросу для профессиональных пользователей.

Более подробная информация о безопасном применении нашего продукта содержится в последней версии Паспорта безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность (г/см ³):	1,045
Хранение:	12 месяцев
Опасность для здоровья по ЕС 1999/45:	Отсутствует Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и паспорте безопасности данного материала.
Таможенный код:	3209 90 00
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23°C и отн.вл. 50%)	
Высыхание:	20 минут

Высыхание на ощупь:	35-40 минут
Максимально допустимая степень разбавления (Директива 2004/42/CE):	10% чистой водой или Ultracoat EL
Шлифовка:	Через 8 часов
Покрытие лаком без шлифовки:	Через 2 часа и в пределах 5 часов
Готовность к эксплуатации:	36-48 часов
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Адгезия (насадка) (%):	100
Стойкость к истиранию (Испытание по Таберу – 1000 об., 1000 г, диск CS10):	18 мг
Коэффициент глянца:	Сверх матовый (10 gloss – Ultracoat P915/T), матовый (30 gloss – Ultracoat P915/O), сатиновый (60 gloss – Ultracoat P915/S).