

## **Ultracoat P920 2K**

Двухкомпонентный базовый слой на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-метилпирролидона, предназначенный для деревянных полов.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Подготовка традиционных и заранее отшлифованных деревянных полов и полов, требующих ремонта.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Ultracoat P920 2K** представляет собой двухкомпонентный продукт на водной основе, характеризующийся своими высокими изолирующими и покрывающими свойствами, легкой зачисткой, простым нанесением и быстрым высыханием. Снижает проблему наслоения.

**Ultracoat P920 2K** был разработан для морения дерева, не вызывает неприглядного изменения цвета на дереве, богатом танином и другими экстрактами (такие как дуб, тик и т.д.), поэтому материал особенно подходит для наиболее трудных типов дерева, чтобы избежать их потемнения или покраснения.

**Ultracoat P920 2K** содержит большое количество остаточных твердых веществ и при использовании вместе с двухкомпонентным лаком на водной основе **Ultracoat P925** может наноситься в два слоя.

При использовании однокомпонентного лака на водной основе **Ultracoat P915** рекомендуется нанесение в три слоя.

**Ultracoat P920 2K** не содержит растворителей и N-метилпирролидона и обладает очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC).

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Не используйте **Ultracoat P920 2K** при температуре ниже +10°C.
- Не наносите на поверхности снаружи помещений.
- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где он будет наноситься.
- Используйте только чистые контейнеры и инструменты.
- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны соответствовать действующим нормам и стандартам.
- Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру.
- При высоких температурах рекомендуется разбавить продукт на 10% водой.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль пылесосом. Заполните трещины и неровности **Ultracoat Aqua Plus** или **Ultracoat LS** в соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях продуктов.

Удалите все следы пыли после зачистки.

### Приготовление продукта

Тщательно перемешайте два компонента до образования однородного раствора. Продукт можно разбавить чистой водой на 10% (Директива 2004/24СЕЕ). Перед нанесением оставьте продукт на 10 минут. Продукт, приготовленный вышеописанным способом, следует нанести в пределах 2 часов.

### Нанесение продукта

Нанесите **Ultracoat P920 2K** кистью или валиком.

### Рекомендуемые циклы:

#### А) ФИНИШНЫЙ СЛОЙ – ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Нанесите слой **Ultracoat P920 2K**. Через 12 часов отшлифуйте поверхность сеткой **Ultracoat SR 180/220**. Тщательно удалите всю пыль и нанесите слой двухкомпонентного лака на водной основе (например, **Ultracoat P925** или **Ultracoat P925S**).

#### Б) ФИНИШНЫЙ СЛОЙ – ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Нанесите слой **Ultracoat P920 2K**. Через 2 часа нанесите слой однокомпонентного лака на водной основе (например, **Ultracoat P925O** или **Ultracoat P925S**). Нанесите финишный слой на следующий день после шлифовки поверхности сеткой **Ultracoat SR 220**.

### Очистка

Инструменты и остатки **Ultracoat P920 2K** можно очистить водой до высыхания продукта. После затвердевания продукт можно удалить механическим путем.

### РАСХОД

80-100 г/м<sup>2</sup> на слой

### УПАКОВКА

Комплекты по 6 л (А+В).

### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Компонент В оказывает раздражающее действие и может вызвать образование сыпи у подверженных аллергии на такие продукты людей. При смешивании и нанесении продукта рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности материала.

### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.*

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 |                                                                                                                                                                               |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                            | Комп. А                                                                                                                                                                       | Комп. В                         |
| Консистенция:                              | Жидкость                                                                                                                                                                      | Жидкость                        |
| Цвет:                                      | Прозрачный                                                                                                                                                                    | Светлый                         |
| Плотность (г/см³):                         | 1,030                                                                                                                                                                         | 1,075                           |
| Хранение:                                  | 12 месяцев                                                                                                                                                                    |                                 |
| Опасность для здоровья по ЕС 1999/45:      | Нет                                                                                                                                                                           | Оказывает раздражающее действие |
|                                            | Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и паспорте безопасности данного материала. |                                 |
| Таможенный код:                            | 3209 10 00                                                                                                                                                                    |                                 |
| ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23°C и отн.вл. 50%) |                                                                                                                                                                               |                                 |
| Жизнеспособность смеси:                    | 2 часа                                                                                                                                                                        |                                 |
| Соотношение смешивания компонентов:        | Комп.А:Комп.В=5:1 (по объёму)                                                                                                                                                 |                                 |

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Максимально допустимая степень разбавления (Директива 2004/42/СЕ): | 10% чистой водой                  |
| Шлифовка:                                                          | Через 12 часов                    |
| Покрытие лаком без шлифовки:                                       | Через 2 часа и в пределах 5 часов |