

Ultracoat P925

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-метилпирролидона, обладающий высокой стойкостью к истиранию и износу, предназначен для деревянных полов. Подходит для полов, подверженных интенсивным пешеходным нагрузкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишный продукт с высокой защитой и высокой стойкостью к износу и истиранию, предназначенный для традиционных и предварительно отшлифованных деревянных полов, а также для деревянных полов, требующих ремонта. Продукт можно применять в жилых и промышленных помещениях, подверженных высоким пешеходным нагрузкам (в государственных учреждениях, торговых центрах, аэропортах, выставочных залах и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat P915 представляет собой двухкомпонентный алифатический (не желтеет) полиуретановый лак на водной основе, который характеризуется отличной устойчивостью к истиранию и следам от кисти, характеристиками, которые прежде были невозможны для продуктов на водной основе. Продукт придает паркету привлекательный «натуральный» финишный вид. Полы, обработанные лаком, имеют естественный ровный финишный слой и легко очищаются, очень схожие с циклами пропитки, которые требуют применения масла и воска. Если продукт наносят без применения базового слоя, он оживляет цвет паркета и не желтеет в течение нескольких лет.

Ultracoat P925 не содержит растворителей и N-метилпирролидона, а также обладает очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC).

Ultracoat P925 представлен в экстра матовой (10 gloss – Ultracoat P915/T), матовой (30 gloss – Ultracoat P915/O) и полуглянцевой (60 gloss – Ultracoat P915/S) модификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте Ultracoat P925 при температуре ниже +10°C.
- Не наносите на поверхности снаружи помещений.
- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где он будет наноситься.
- Используйте только чистые контейнеры и инструменты.
- Для всех типов дерева с высоким содержанием экстрактов рекомендуется проверить совместимость продукта путем нанесения базового слоя **Ultracoat P920 2K** или **Ultracoat P920 S-T**.
- Полностью удалите все следы предыдущей обработки для получения ровного финишного слоя.

- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны соответствовать действующим нормам и стандартам.
- Защитите обработанные поверхности от действия прямых солнечных лучей и сквозняков в течение первых трех часов после нанесения.
- Не используйте различные количества продукта на одном и том же участке, либо на соседних участках.
- Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру. Частично использованные контейнеры не следует долго хранить.
- При высоких температурах рекомендуется разбавить продукт на 10% водой или **Ultracoat EL**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль пылесосом. Заполните трещины и неровности **Ultracoat Aqua Plus** или **Ultracoat LS** в соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях продуктов.

Удалите все следы пыли после зачистки.

Подготовка продукта

Встряхните Компонент А перед применением. Вставьте фильтр в отверстие для крышки и отлейте продукт в специальную емкость. Перед закрытием канистры удалите фильтр и промойте его водой. Добавьте Компонент В при непрерывном помешивании в соотношении Комп.А : Комп.В= 10:1 (по объему) и тщательно перемешайте до получения однородного и хорошо перемешанного состава. При необходимости разбавьте продукт до 10% чистой водой или **Ultracoat EL** (Директива 2004/42/СЕЕ). Перед нанесением оставьте продукт на 10 минут. Продукт, приготовленный вышеописанным способом, следует нанести в пределах 2 часов.

Нанесение продукта – Двухслойный лакировочный цикл

Нанесите равномерный слой **Ultracoat P925** кистью или валиком (**Ultracoat Roller Finish**).

Через 12 часов придайте поверхности шероховатость и тщательно удалите всю пыль. Нанесите второй слой **Ultracoat P925**. Двухслойного цикла обычно бывает достаточно для завершения лакировочного цикла. Если необходимо нанесение еще одного слоя (трехслойный лакировочный цикл), то его можно нанести через 2 часа но не позднее чем через 5 часов без промежуточной шлифовки. Если необходимое время выходит за пределы 5 часов потребуется произвести последующую шлифовку. В качестве альтернативы первым слоем можно нанести базовые слои на водной основе **Ultracoat P920 2K** или **Ultracoat P920 S-T** в соответствии со временем и инструкциями, приведенными в соответствующих технических описаниях.

Очистка

Инструменты и остатки **Ultracoat P925** можно очистить водой до высыхания продукта. После затвердевания продукт можно удалить механическим путем.

РАСХОД

70-90г/м² на слой

При использовании **Ultracoat P920 2K** и **Ultracoat P920 S-T** в качестве базового слоя, указанный расход уменьшается до 50/60г/м² на каждый слой.

УПАКОВКА

Комплекты по 11 л (A+B).

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Компонент В оказывает раздражающее действие и может вызвать образование сыпи у подверженных аллергии на такие продукты людей. При смешивании и нанесении продукта рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА		
	Комп.А	Комп. В
Консистенция:	Жидкость	Жидкость
Цвет:	Прозрачный	Светлый
Плотность Ultracoat P925/S (г/см ³):	1,030	1,120

Плотность Ultracoat P925/O (г/см³):	1,040	1,080
Хранение:	12 месяцев	
Опасность для здоровья по ЕС 1999/45:	Отсутствует	Оказывает раздражающее действие
	Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и паспорте безопасности данного материала.	
Таможенный код:	3209 90 00	
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23°C и отн.вл. 50%)		
Высыхание:	25 минут	
Высыхание на ощупь :	40 минут	
Максимально допустимая степень разбавления (Директива 2004/42/СЕ):	10% чистой водой	
Шлифовка:	Через 12 часов	
Лакирование:	Через 2 часа и в пределах 5 часов	
Готовность к эксплуатации:	36-48 часов	
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Адгезия (насадка) (%):	100	
Стойкость к истиранию (Испытание по Таберу – 1000 об., 1000 г, диск CS10):	10 мг	
Коэффициент глянца:	Экстра матовый (10 gloss – Ultracoat P915/T), матовый (30 gloss – Ultracoat P915/O), полуглянцевый (60 gloss – Ultracoat P915/S).	